



www.hammerite.se

Hammerite Hammer Effect Spray

Juli 2009

Produktbeskrivning

Med Hammerite kan du måla direkt på rost överallt i hemmet, i trädgården och på bilen där det finns metallföremål som behöver skyddas mot rost. Det bästa skyddet får du när du använder Hammerite på ny metall. Du får en vacker emaljliknande yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år. Hammerite Hammer Effect tål stänk av diverse kemikalier som bensin och diesel.

Bruksanvisning

Avlägsna lös färg och rost med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

OBS! Icke järnhaltiga metaller och legeringar som aluminium, zink och galvaniserat måste först grundas med Hammerite Special Metals Primer för bästa vidhäftning.

Målning

Skaka burken tills du hör kulan och ytterligare 3 min. Spraya 3 till 5 lager för att få optimalt skydd. Vänta 15 min till 2 timmar mellan lagren eller 2 veckor. Blästrade ytor skarpa kanter, "sirliga" järndetaljer och hörn kräver minst 1-2 extra lager..

Idealisk temperatur för målning är mellan +8°C till +25°C. Målning bör inte ske om temperaturen är under +8°C. Målning vid andra temperaturer kan inverka på produktens egenskaper. Efter användning, vänd burken upp och ned och spraya ut färgresterna ur munstycket.

Teknisk data

Bindemedel: Alkydharts
Färgåtgång: 4,5 m² /Liter
Glans: 90 Gardner 60°
Rek. skiktjocklek: 3 -5 skikt
Dammtorr: 2 timmar (vid +20°C)
Övermålningsbar: 15 min till 2 timmar (vid +20°C)
Flampunkt: >18°C
Densitet: 0,7-0,8 g/cm³ (+20°C)
Temperaturlighet: -20°C till +150°C (+80°C kontinuerligt)
Saltspraytest: >1000 timmar (ASTM B117 1973)
Lagringstid: Minst 2 år i oöppnad förpackning
Förpackning: 400 ml
Färger: Black, Silver, White
Rengöring av verktyg: Alifatnafta
Förvaring: Torrt och ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus.
Färgrester: Lämnas till miljöstation.

OBS! Eftersom färgen innehåller silikon, kan den inte övermålas med andra färger.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.