



www.hammerite.se

Hammerite No.1 Anti-Rust

Juli 2009

Produktbeskrivning

Hammerite No.1 Anti-Rust är en effektiv grundfärg innehållande zink som ger en perfekt grund för övermålning med de flesta typer av färger. Den kan användas direkt på rost och förhindrar att ny rost bildas. Produkten kan användas överallt i hemmet, trädgården och på bilen där metallföremål som behöver skyddas mot vidare rostangrepp finns.

Bruksanvisning

Avlägsna lös färg och rost med stålborste eller slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

Målning

Bästa temperatur för målning är +8°C till +25°C. Applicera 1-2 lager och var noga med att färgen täcker vid kanter och hörn. Färgen är dammtorr på 1 timme och kan övermålas efter 4 timmar. För bästa resultat vänta 24 timmar innan övermålning med täckfärg.



Teknisk data

Bindemedel: Alkydharts
Färgåtgång: 250 ml räcker till ca 3m²
Dammtorr: 1 timme (vid +20°C)
Övermålningsbar: 4 timmar (vid +20°C)
Densitet: 1,30 g/cm³
Temperaturlighet: -30°C till +150°C (+80°C kontinuerligt)
Flampunkt: +35°C
Saltspraytest: >1000 timmar (ASTM B117 1973)
Lagringstid: Minst 2 år i oöppnad förpackning
Förpackning: 250 ml och 750 ml
Färger: Brown
Rengöring av verktyg: Alifatnafta
Förvaring: Torrt och ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus.
Färgrester: Lämnas till miljöstation.
Gränsvärde VOC: 600 g/l (2007). 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 499 g/l.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.