



www.hammerite.se

Hammerite Semi Mat

Juli 2009

Produktbeskrivning

Med Hammerite kan du måla direkt på rost överallt i hemmet, i trädgården och på bilen där det finns metallföremål som behöver skyddas mot rost. Det bästa skyddet får du när du använder Hammerite på ny metall. Du får en vacker sidenmatt yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år. Hammerite Semi Mat tål stänk av diverse kemikalier som bensin och diesel.

Bruksanvisning

Avlägsna lös färg och rost med stålborste och rugga upp ytan med slippapper. Se till att ytan är fri från fett och smuts. Tvätta med rengöringsmedel, skölj av med vatten och låt ytan torka. Rör om färgen försiktigt före användning.

OBS! Icke järnhaltiga metaller och legeringar som aluminium, zink och galvaniserat måste först grundas med Hammerite Special Metals Primer för bästa vidhäftning.

Målning

Använd tjock pensel och stryk snabbt. Måla minst två strykningar. Blästrade ytor kräver minst 1-2 extra lager. Skarpa kanter, "sirliga" järndetaljer och hörn samt vertikala ytor bör sprayas 2-3 gånger. Det andra lagret kan målas efter 4 timmar. Idealisk temperatur för målning är mellan +8°C till +25°C. Målning bör inte ske om temperaturen är under +8°C. Målning vid andra temperaturer kan inverka på produktens egenskaper.



Teknisk data

Bindemedel: Alkydharts
Glans: 25-40 Gardner 60°
Åtgång: 4,5 m²/Liter
Rek. skiktjocklek: Våt min 200µm /Torr min 100µm
Damtorr: 2 timmar (vid +20°C)
Övermålningsbar: Efter 4 timmar (vid +20°C)
Densitet: 0,91-1,11 g/cm³ (+20°C)
Temperaturlighet: -20°C till +150°C (+80°C kontinuerligt)
Saltspraytest: >1000 timmar (ASTM B117 1973)
Flampunkt: >40°C (Closed cup)
Lagringstid: Minst 2 år i oöppnad förpackning
Förpackning: 250 ml och 750 ml
Kulörer: Black, White, Grey
Rengöring av verktyg: Alifatnafta
Förvaring: Torrt och ventilerat utrymme. Skyddas mot frost och starkt solljus.
Färgrester: Lämnas till miljöstation.
Gränsvärde VOC: 600 g/l (2007). 500 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 499 g/l.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.